

■ 図 4-9 洗濯回数別富士山溶岩染繊維遠赤外線放射率測定

洗濯回数	遠赤外線放射測定 (%)
洗濯 0 回	77.10%
洗濯 1 0 回	75.76%
洗濯 3 0 回	74.34%
洗濯 6 0 回	73.96%

試験：遠赤外線応用研究会（資料：有限会社熔岩研究所）