

■ 図 4-8 富士山溶岩繊維のアンモニアガスの除去性能評価試験

\* 基準値 1.0ppm 以下

試料		アンモニア濃度 (ppm)		
		初発濃度	2 時間後	2 4 時間後
溶岩 CRY602	原布	40	1.2	0.5 (99%)
	洗濯 10 回後 *	40	5.0	3.4 (92%)
ノーマル 100	原布	40	18	14 (65%)
	洗濯 10 回後 *	40	17	13 (68%)
ブランク (空試験)		40	37	25 (35%)

資料 : (株) 富士山